

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/01/2025 Fin de validité 30/06/2025
--	-------------------------	--

Site de production	POULLARD/GRANUEM 2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY	Granulat	0/4 R Sable
Nature pétrographique		Elaboration	Recyclé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire 0 4 Norme NF P18-545 - Article 10 - Code c - sauf Gr. 1.6 %, MFA, PA, SA, A10, CI

	0.063	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	Prd (Mg/m ³)	Ab (%)	Cl (%)	S (%)	SS (%)	A (mn)	Alcali-Sili ce	Na2O eq (%)
Vss + u	7		100			3.63					1.1		10		
Vss	6		99			3.48					1		10		
Vsi			89	95	100	2.68	60								
Vsi - u			87	94	100	2.53	55								
sf Max			2			0.24									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 31/12/2022 au 31/12/2024 Résultat des autres essais : du 31/12/2022 au 31/12/2024

	0.063	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	Prd (Mg/m ³)	Ab (%)	Cl (%)	S (%)	SS (%)	A (mn)	Alcali-Sili ce	Na2O eq (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	35	24	6	6	13	7	10	1	3
Maxi	2.5	86.0	100.0	100.0	100.0	3.76	98	2.54	5.8	0.010	0.300	0.1600	5	-	0.0194
XF + 1.25 sf	1.3	85.6	99.6	100.0	100.0	3.55	98	2.40	5.6	0.006	0.352	0.1721	-5	-	0.0246
XF	0.6	78.9	99.1	100.0	100.0	3.20	95	2.28	5.0	0.006	0.227	0.1471	-31	PRP	0.0121
XF - 1.25 sf	0.0	72.3	98.6	100.0	100.0	2.85	93	2.15	4.4	0.006	0.102	0.1221	0	-	0.0000
Mini	0.0	66.5	98.0	100.0	100.0	2.60	89	2.06	4.6	0.001	0.050	0.1100	-61	-	0.0079
sf	0.57	5.32	0.43	0.00	0.00	0.28	2.00	0.10	0.45	0.00	0.10	0.02	20.81	-	0.01



Essai(s) complémentaire(s)			
MB	EXTERNE		
f	NF EN 933-1	15/12/2024	0.4 %
W	NF EN 933-1	15/12/2024	15.4 %
Th232	EXTERNE	23/01/2023	35.0 Bq/kg
Ra226	EXTERNE	23/01/2023	35.0 Bq/kg
K40	EXTERNE	23/01/2023	600.0 Bq/kg
LPC	EXTERNE	07/10/2024	2.8 %
WA24	EXTERNE	07/10/2024	5.8 %
ImP	EXTERNE		